

SIROCCO

SPECYFIKACJA

Typ:	Tufted Loop Pile Tile
Skład runa :	100% Polipropylen
Przekrój pikowania:	1/10"
Ciężar włókna:	580 g/m ²
Wysokość włókna:	3.5 mm
Gęstość taftowania:	188,000 m/2
Ciężar całkowity:	4260g/m ²
Grubość:	6.5 mm
Podłoże:	bitumiczne
Rozmiar płytki:	50cm x 50cm



Właściwości elektrostatyczne zbadane wg DIN 54 345 Cz. 2: Wyznaczanie i ocena antyelektrostatyczności metodą symulowania procesu chodzenia - <2Kv



Trwałość koloru (BS1006):

Odporność na światło (BS EN ISO105-B02)	< 6
Pocieranie na mokro (BS1006:B01):	4-5
Pocieranie na sucho (BS1006:X12):	4-5
Pranie szamponem na mokro (BS1006:UK-TB):	4-5



Palność (BS EN ISO 11925-2)

Bfl-s1

MONTAŻ

Podłoże powinno być czyste, suche i gładkie. Podłogi drewniane należy przykryć sklejką lub innym odpowiednim materiałem w płytce. Płytki Sirocco należy układać rotacyjnie zmieniając kierunek płytki o 90°. Płytki Sirocco należy klimatyzować przez co najmniej 24 godziny w przewidywanej temperaturze i wilgotności użytkowania obiektu. Instrukcja montażu dostępna jest w biurze Polyflor Polska Sp. z o.o.

WAŻNE: z przyczyn technicznych, tak jak w przypadku wszystkich materiałów tekstylnych, nie jest możliwe dopasowanie odcieni z różnych partii. Zamówienia, których odcienie muszą być dopasowane powinny być składane w jednym terminie. Produkcja może wykazywać odchylenia w stosunku do wzornika.

KONSERWACJA

W celu uzyskania maksymalnego okresu użytkowania produktu zaleca się wprowadzenie harmonogramu konserwacji od dnia montażu. Konieczne jest regularne odkurzanie odkurzaczem ze szczotką obrotową. Wszelkie rozlane płyny i plamy należy usuwać niezwłocznie. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zaleceniach dot. konserwacji i czyszczenia Paragon. Niezmiernie ważnym jest zabezpieczenie wszystkich wewnętrznych wykładzin dywanowych przed zabrudzeniem i wilgocią z zewnątrz poprzez zastosowanie wycieraczek.