



Planiprep 4 LVT



Gotowa do użycia, wygładzająca masa szpachlowa przeznaczona do wyrównywania posadzek ceramicznych i kamiennych z fugami, przed montażem podłóg winylowych LVT układanych luzem

ZAKRES STOSOWANIA

Produkt pozwala na wyrównanie i wygładzenie (także w tzw. warstwie zerowej i aż do 2 mm grubości) istniejących wewnętrznych powierzchni ceramicznych i kamiennych. Wypełnia spoiny i szczeliny pomiędzy płytkami i tworzy gładką powierzchnię odpowiednią do montażu w bardzo krótkim czasie (już po 2 godzinach) płytek i paneli LVT układanych luzem, w tym:

- Podłogi winylowe LVT układane luzem na żel antypoślizgowy **Ultrabond Eco Tack 4 LVT**;
- Układane luzem podłogi winylowe LVT łączone na klik.
- Układane luzem podłogi winylowe LVT z samoprzylepnym spodem.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Planiprep 4 LVT jest wygładzającą i wyrównującą masą szpachlową na bazie żywicy akrylowej w dyspersji wodnej, wypełniaczy mineralnych i specjalnych dodatków. **Planiprep 4 LVT** jest dostępny w postaci gotowej do użycia masy o szczególnej konsystencji, która sprawia, że masa jest łatwa w zastosowaniu.

Planiprep 4 LVT utwardza się bardzo szybko, bezskurczowo, po odparowaniu zawartej w nim wody. **Planiprep 4 LVT** uzyskuje wysoką zdolność przyczepności do powierzchni płytek i istniejących fug.

Planiprep 4 LVT może być stosowany do wygładzania w warstwie zerowej, bez konieczności używania dodatkowego promotora przyczepności.

Powierzchnia wygładzona masą szpachlową **Planiprep 4 LVT** ma bardzo gładką drobnoziarnistą fakturę co sprawia, że idealnie nadaje się do montażu podłóg winylowych LVT układanych luzem.

Planiprep 4 LVT jest bezpieczny dla wykonawców oraz użytkowników końcowych, ponadto posiada certyfikat wydany przez GEV jako produkt o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (EMICODE EC1^{PLUS}).

ZALECENIA

- Nie stosować na zewnątrz pomieszczeń.
- Stosować wyłącznie w zakresie temperatur od +5°C do +35°. Nie stosować na podłożach narażonych na ciągłe podciąganie wilgoci.
- Finalna powierzchnia **Planiprep 4 LVT** jest niechłonna, z tego względu do klejenia płytek LVT należy użyć dwuskładnikowego kleju epoksydowo-poliuretanowego (np. **Adesilex G19**) lub dodatkowo wygładzić podłoże wylewając cienką warstwę masy samopoziomującej o grubości 2 mm po to, aby móc zastosować kleje w dyspersji wodnej (np. **Ultrabond Eco 4 LVT**).

Planiprep 4 LVT



Wyrównywanie powierzchni płytek i wypełnianie spoin z użyciem Planiprep 4 LVT



Szlifowanie powierzchni wyrównanej z użyciem Planiprep 4 LVT



Usuwanie pyłu po szlifowaniu

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja:	gęsta pasta
Kolor:	biały
Gęstość objętościowa	1,65 kg/m ³
EMICODE:	EC1 ^{PLUS} - bardzo niska emisja lotnych związków organicznych

WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWY (w temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej 50%)

Temperatura stosowania:	od +5°C do +35°C
Obciążenie ruchem pieszym:	po około 1 godzinie
Czas oczekiwania przed szlifowaniem i/lub układaniem płytek LVT:	po 2 godzinach

WŁAŚCIWOŚCI KOŃCOWE

Odporność na wilgoć:	dobra
Odporność na starzenie:	dobra
Odporność na rozpuszczalniki, oleje i alkalia:	przeciętna
Odporność na kwasy:	przeciętna

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Posadzki i fugi powinny być mocne, suche, odkurzone, bez luźnych pozostałości i złuszczeń oraz farb, wosków, oleju, rdzy, pozostałości gipsu, itp. Czyszczenie i odtłuszczenie należy przeprowadzić stosując odpowiednie detergenty lub ścieranie mechaniczne.

Nakładanie masy

Planiprep 4 LVT dostępny jest w postaci gotowej do użycia masy i nie wymaga przygotowania. Produkt należy wymieszać przed użyciem. Planiprep 4 LVT należy rozprowadzać gładką metalową pacą na całej powierzchni posadzki w kierunku przekątnym do fug w taki sposób, aby utworzyć cienką warstwę na płytkach i jednocześnie wyrównać zagłębienia na fugach, eliminując tym samym różnice poziomów na powierzchni podłogi. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna być jednorodna, gładka, i płaska. Maksymalna grubość

aplikowanej warstwy produktu w pobliżu fug powinna wynosić 3-4 mm.

Powierzchnie wyrównane z użyciem masy szpachlowej Planiprep 4 LVT są gotowe do kolejnego etapu prac (czyli do ewentualnego szlifowania i/lub układania podłóg winylowych LVT) po 2 godzinach od aplikacji.

Jeśli powierzchnia zaszpachlowanej podłogi będzie szlifowana, należy pamiętać o odkurzeniu pyłu z powierzchni posadzki przed ułożeniem paneli LVT.

CZYSZCZENIE

Po zakończeniu prac, dopóki produkt nie zwiąże, sprzęt i narzędzia można oczyścić wodą. Po zaschnięciu czyścić mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie Planiprep 4 LVT wynosi około 0,8-1,0 kg/m².

OPAKOWANIA

Planiprep 4 LVT jest dostępny w opakowaniach 10 kg.

PRZECHOWYWANIE

Planiprep 4 LVT może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Planiprep 4 LVT nie jest uznawany za niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz podejmowanie zwyczajowych środków ostrożności dotyczących obchodzenia się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyk.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów. Więcej informacji

na temat produktu znajduje się w karcie technicznej dostępnej na stronie www.mapei.pl.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualna wersja karty technicznej może zostać pobrana ze strony MAPEI www.mapei.com
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.



Symbol identyfikuje produkty MAPEI o bardzo niskim poziomie emisji lotnych związków organicznych, potwierdzone certyfikatem wydawanym przez niemieckie stowarzyszenie GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlagewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V), kontrolujące poziom emisji VOC z produktów stosowanych w budownictwie.



Symbol naszego zaangażowania w ochronę środowiska. Produkty MAPEI pomagają projektantom i wykonawcom tworzyć innowacyjne projekty certyfikowane na podstawie systemu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zgodnie z wymogami U.S. Green Building Council.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl



Usunięcie folii ochronnej z samoprzylepnego panela LVT



Układanie samoprzylepnych paneli LVT na posadzce ceramicznej wyrównanej z użyciem Planiprep 4 LVT



Układanie paneli LVT montowanych na klik na posadzce ceramicznej wyrównanej z użyciem Planiprep 4 LVT

Planiprep 4 LVT



 **MAPEI**[®]
ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

7701-12-2017 (PL)